ALPHA TOTAL PRIMER

Diep indringende voorstrijk

Fabrikant: ALPHA CZECH s.r.o. | Leverancier en contact: RB Bouwchemie B.V.

Bronrevisie: 12-06-2025 • Professioneel en particulier gebruik

Professioneel ontwikkelde diepgrond voor zuigende minerale ondergronden, binnen en buiten. Geschikt voor kalkcementpleister, gipsplaat, metselwerk en beton. Dringt diep in de ondergrond, verstevigt deze, egaliseert de zuiging en vormt een hechtbrug voor volgende lagen, met name ALPHA COLOR en ALPHA BUILD. Ondersteunt de hechting en stabiliteit van de afwerking.

Technische gegevens

Kleur	Witachtige vloeibare dispersie; na droging kleurloos tot melkachtig troebel.
Rendement	Circa 10–15 m² per liter; de bron specificeert bij dit rendement niet of het verdund product betreft.
Verpakking	2 en 5 liter, HDPE jerrycans
Verdunnen	1 deel voorstrijk : 3 delen water (1:3)
Verwerking	Product, omgeving en ondergrond: +5 tot +35 °C tijdens applicatie en gedurende 24 uur erna; ideaal +10 tot +25 °C.
Houdbaarheid	12 maanden vanaf productie in ongeopende originele verpakking.
Droging	Handdroog: 2 uur; volgende laag volgens droogtabel: 24 uur; volledig droog: 24 uur.

Toepassing

Diep indringende voorstrijk voor binnen- en buitentoepassingen.

Ondergrond en voorbereiding

De ondergrond moet droog, draagkrachtig, schoon, zout- en vetvrij, chemisch stabiel en voldoende uitgehard zijn. Verwijder actieve biologische aantasting (schimmels, algen), stof en loslatende delen; herstel scheuren en barsten. Zorg over het gehele oppervlak voor een gelijkmatige structuur en zuiging. De coating volgt oneffenheden en vult deze niet uit. Nieuwe en gerepareerde minerale pleisters, sierpleisters en stucwerk moeten een regelmatige structuur hebben en minimaal 4 weken zijn uitgehard. Ook dunpleisters zijn geschikt. Verwijder losse zandkorrels door schuren of afborstelen. Bij het overschilderen van structuurpleister kan de structuur licht veranderen.

Mengen en aanbrengen

Schud de volledige jerrycan grondig vóór gebruik. Breng met blokkwast, kwast of roller één laag aan. Laat de laag 12 uur drogen en breng daarna de afwerklaag volgens het bijbehorende productblad aan.

Verwerkingsgrenzen

Niet aanbrengen bij een relatieve luchtvochtigheid boven 80%, een massavochtgehalte van de ondergrond boven 4% of bij beton boven 2,5%. Vermijd direct zonlicht, wind, tocht en hoge luchtvochtigheid tijdens de verwerking. Bij omstandigheden die snelle droging bevorderen (meer dan +35 °C, tocht of een warme ondergrond) moet de verwerker rekening houden met de grootte van het vlak en de mogelijkheid om aansluitingen goed uit te voeren. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid kunnen de droging tot meer dan 12–24 uur verlengen en de uiteindelijke kleur of eigenschappen beïnvloeden. Hoge temperaturen verkorten de droogtijd ongunstig.

Opslag en reiniging

Droog, koel, vorstvrij en buiten direct zonlicht bewaren, in de originele gesloten verpakking bij +5 tot +35 °C. Geopend, ongebruikt product goed afgesloten bewaren. Bescherm gereedschappen tijdens werkonderbrekingen tegen indrogen en was ze na gebruik met water. Reinig verontreinigde plaatsen en niet te behandelen oppervlakken onmiddellijk met water, vóórdat de coating droogt; opgedroogde coating is moeilijk te verwijderen. Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor voldoende ventilatie.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product voor nadere informatie. Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. De fabrikant adviseert een veiligheidsbril met zijkappen. Bij inslikken de mond met water spoelen. Bij oogcontact met stromend water uitspoelen. Raadpleeg bij aanhoudende klachten een arts. Verzorg de gewassen huid met een herstellende crème. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval en verpakking

Volgens het bronblad is de verpakking volledig recyclebaar en is het materiaal niet als milieugevaarlijk ingedeeld. Voer ongebruikt materiaal en verpakkingen af volgens de geldende voorschriften. Het bronblad noemt voor productresten gemengd bouw- en sloopafval.