RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 · 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com · www.rbbouwchemie.com
KvK 67445136

HEYEN Ausgleichsputz

Trascementgebonden pleister en egalisatiemortel

Nederlandse vertaling van het aangeleverde technische productblad. Fabrikant: HEYEN Bauchemie. Bronversie: mei 2020.

Productbeschrijving

Basis. Gemodificeerde minerale droge mortel, mortelgroep III, op basis van trascement en zoutarme toeslagstoffen.

Werking. Trascement voorkomt latere uitbloeiingen op metselwerk.

Toepassing. Pleister- en egalisatiemortel voorafgaand aan een binnenafdichting of renovatiepleister.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond. Mineraal, schoon en stevig; vrij van losse delen, gips en scheidingslagen.

Voorbehandeling. De ondergrond goed bevochtigen.

Verwerking. Met een geschikte menger tot troffelbare consistentie mengen en als pleister verwerken. Voor hogere slijtvastheid en hechting circa 30 % van het aanmaakwater vervangen door HEYEN Haftkonzentrat. Direct onder HEYEN renovatiepleisters géén Haftkonzentrat toevoegen.

Aanmaakwater. Circa 6,0 liter per 40 kg (één zak), afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

Verbruik. Circa 16 kg/m² bij 10 mm laagdikte; circa 1,6 kg per liter holle ruimte.

Laagdikte. Eerste en tweede laag elk circa 10 mm.

Temperatuur. Vanaf +5 °C.

Vervolgafwerking. Voor latere afdichtingen of renovatiepleisters 10 dagen wachttijd per cm pleisterdikte aanhouden. Na voorbehandeling met Antisulfat moet Ausgleichsputz vóór verdere lagen ten minste afgebonden zijn.

Aandachtspunten. Niet voor gipsondergronden. Tijdens verwerking beschermen tegen zon, vorst en wind. Niet geschikt voor pleistermachines.

Gereedschap. Troffel, pleisterspaan en menger.

Reiniging. Direct na gebruik met water reinigen; later mechanisch.

Bescherming. Werkhandschoenen, veiligheidsbril en werkkleding.

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde volgens de bron
Vorst en dooizout	Bestand
Verwerkingstijd	Circa 2 uur
Volumieke massa verse mortel	Circa 1,83 kg/dm³
Korrelgrootte	Tot 4 mm
Druksterkte	Circa 20 N/mm² na 28 dagen
Overschilderbaarheid	Binnen bij voorkeur met dampopen verf

Levering en opslag

Verpakking. Zak van 40 kg; 30 zakken per pallet.

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 · 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com · www.rbbouwchemie.com
KvK 67445136

Houdbaarheid. Eén jaar bij droge opslag in gesloten originele verpakking. Niet vorstgevoelig.

Afvalverwerking. Productresten als bouwafval. Volledig geleegde verpakking via INTERSEROH (fabrikantnummer 111853), zoals vermeld in de bron.

Verkrijgbaarheid. RB Bouwchemie B.V.; zie de contactgegevens bovenaan dit blad.

Veiligheidsinformatie uit de bron



Gevaar · GHS05

bevat Portlandcementklinker en vliegstof; Portlandcementklinker.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming dragen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P362 Verontreinigde kleding uittrekken. Vóór hergebruik wassen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikt afvalinzamelpunt.

Vervoer. Geen gevaarlijke goederen volgens de vervoersvoorschriften, zoals vermeld in de bron.

Bron en toelichting

Bronbestand: TM-Ausgleichsputz-2020-05-GHS.doc. De normen, classificaties, productwaarden en veiligheidsinformatie zijn vertaald uit deze aangeleverde versie; deze vertaling actualiseert de bron niet.

Toelichting van de fabrikant. Omdat de juiste en succesvolle verwerking buiten de controle van de fabrikant valt en werkomstandigheden op de bouwplaats tot verschillende resultaten kunnen leiden, moeten vooraf eigen proeven worden uitgevoerd. Garantie op de productkwaliteit geldt uitsluitend binnen de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de fabrikant en niet voor gevolgen van onjuiste verwerking. Advies en informatie scheppen geen rechtsverhouding of aanvullende verplichting uit de koopovereenkomst. Verbruiksgegevens zijn gemiddelden; afwijkingen zijn mogelijk. Technische wijzigingen aan producten en verpakkingsmaten en -typen blijven voorbehouden. Neem bij vragen contact op. Volgens de fabrikant vervallen eerdere technische bladen zodra een nieuwe versie verschijnt.