RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 · 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com · www.rbbouwchemie.com
KvK 67445136

HEYEN Haftkonzentrat

Hechtconcentraat en morteltoevoeging

Nederlandse vertaling van het aangeleverde technische productblad. Fabrikant: HEYEN Bauchemie. Bronversie: mei 2011.

Productbeschrijving

Basis. Vloeibare, waterbestendige rubberdispersie van gecarboxyleerd styreen-butadieencopolymeer, zonder weekmakers. Vrij van vulstoffen, oplosmiddelen en polyvinylacetaat.

Werking. Verbetert als toevoeging aan minerale bouwstoffen de hechting op veel ondergronden, de elasticiteit en de ondoorlatendheid voor water, olie en oplosmiddelen. Werkt dampremmend, is alkalibestendig en kan als zoutscherm dienen.

Toepassing. Kwaliteitsverbeterend additief voor mortel en afdichtingsslurry, hechtbrug bij coating- en spaanwerk en impregneermiddel voor verweerde of stoffende oppervlakken. Voorkomt ongewenst waterverlies.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond. Mineraal, schoon, stevig en draagkrachtig; vrij van losse delen, scheidingslagen, bitumen, olie en andere verflagen. Vrij van grote poriën en scheuren.

Voorbehandeling. Bij gebruik als hechtbrug is voorbevochtigen met water niet nodig; de hechtbrug neemt die taak over. Bij toevoeging aan mortel of afdichtingsslurry de ondergrond verzadigend voorbevochtigen met schoon water of een hechtbrug.

Verwerking. Als hechtbrug 1 : 1 met schoon water mengen en aanbrengen. Als mortel- of slurrytoevoeging met een menger inroeren. De volgende mortel nat-in-nat in de hechtbrug aanbrengen.

Verbruik en dosering. Hechtbrug circa 150 g/m². Mortelmodificatie: 5 tot 10 % van het aanmaakwater. Afdichtingsslurry: 10 tot 30 % van het aanmaakwater.

Temperatuur. Vanaf +5 °C.

Gereedschap. Afhankelijk van toepassing; bij voorkeur roestvast staal.

Reiniging. Direct met water; later met PU-reiniger of mechanisch.

Bescherming. Werkhandschoenen, veiligheidsbril en werkkleding.

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde volgens de bron
Vorst en dooizout	Bestand in eindtoestand na verwerking
Oplosmiddelgehalte	0 %
Vulstofgehalte	0 %
Viscositeit	Circa 100 tot 1.000 mPa.s
Consistentie	Vloeibaar
Dichtheid	Circa 1,0; eenheid niet vermeld in de bron
pH	9,0 tot 11,0
Treksterkte film	1,5 N/mm²
Rek bij breuk film	1.000 %

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 · 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com · www.rbbouwchemie.com
KvK 67445136

Levering en opslag

Verpakking. Jerrycans van 1, 5 en 10 kg.

Houdbaarheid. Twee jaar in gesloten originele verpakking. Vorstgevoelig.

Afvalverwerking. Uitgehard als bouwafval; anders gevaarlijk afval. Volledig geleegde verpakking via INTERSEROH (fabrikantnummer 111853), zoals vermeld in de bron.

Verkrijgbaarheid. RB Bouwchemie B.V.; zie de contactgegevens bovenaan dit blad.

Veiligheidsinformatie uit de bron

Volgens het aangeleverde productblad is geen gevarenetikettering voorgeschreven.

Vervoer. Geen gevaarlijke goederen volgens de vervoersvoorschriften, zoals vermeld in de bron.

Bron en toelichting

Bronbestand: TM-Haftkonzentrat-2011-05.doc. De normen, classificaties, productwaarden en veiligheidsinformatie zijn vertaald uit deze aangeleverde versie; deze vertaling actualiseert de bron niet.

Toelichting van de fabrikant. Omdat de juiste en succesvolle verwerking buiten de controle van de fabrikant valt en werkomstandigheden op de bouwplaats tot verschillende resultaten kunnen leiden, moeten vooraf eigen proeven worden uitgevoerd. Garantie op de productkwaliteit geldt uitsluitend binnen de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de fabrikant en niet voor gevolgen van onjuiste verwerking. Advies en informatie scheppen geen rechtsverhouding of aanvullende verplichting uit de koopovereenkomst. Verbruiksgegevens zijn gemiddelden; afwijkingen zijn mogelijk. Technische wijzigingen aan producten en verpakkingsmaten en -typen blijven voorbehouden. Neem bij vragen contact op. Volgens de fabrikant vervallen eerdere technische bladen zodra een nieuwe versie verschijnt.