**RB Bouwchemie B.V.**
Slot 10 · 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com · www.rbbouwchemie.com
KvK 67445136

# HEYEN Rapidzement 1

Snelcement en bindingsversneller

Nederlandse vertaling van het aangeleverde technische productblad. Fabrikant: HEYEN Bauchemie. Bronversie: november 2016.

## Productbeschrijving

**Basis.** Snelbindend cementgebonden materiaal zonder betonagressieve stoffen zoals chloriden en soda, en zonder waterzwellende organische additieven.

**Werking.** Verkort de afbindtijd van zand-cementmengsels zonder kwaliteitsverlies. Bij onverdund gebruik bedraagt de afbindtijd 1 minuut.

**Toepassing.** Waar een zeer korte afbindtijd nodig is: haken en pluggen plaatsen, leuningen monteren, machines verankeren, scheuren dichtzetten en leidingen of afvoeren binnen en buiten afdichten. Zeewaterbestendig; voor renovatie van onder water gelegen zeewaterbouwwerken. Ook als doseerbare versneller voor zand-cementmengsels zoals pleister- en dekvloermortels.

## Verwerkingsvoorschriften

**Ondergrond.** Mineraal, schoon, stevig en draagkrachtig; vrij van losse delen, scheidingslagen, bitumen, olie en andere verflagen.

**Voorbehandeling.** Voorbevochtigen met schoon water.

**Verwerking.** Spatelen of droog bijmengen. Alleen zoveel aanmaken als binnen de afbindtijd kan worden verwerkt.

**Afbindtijd.** Einde binding na circa 1 minuut. Als toevoeging afhankelijk van de dosering.

**Verbruik.** Afhankelijk van toepassing.

**Temperatuur.** Vanaf +5 °C.

**Gereedschap.** Menger en troffel.

**Reiniging.** Direct na gebruik met water.

**Bescherming.** Werkhandschoenen, veiligheidsbril en werkkleding.

## Technische gegevens

| Eigenschap | Waarde volgens de bron |
|---|---|
| Vorst en dooizout | Bestand; geschikt voor zeewater |
| Consistentie | Poeder |
| Sterkte en afbindtijd | Afhankelijk van toepassing en dosering |
| Overschilderbaarheid | Na droging |
| Belastbaarheid | Na afbinden |
| Krimp | Afhankelijk van toepassing en dosering |

## Levering en opslag

**Verpakking.** Emmer van 15 kg.

**Houdbaarheid.** Twee jaar in gesloten originele verpakking.

**Afvalverwerking.** Uitgehard als bouwafval.

**Verkrijgbaarheid.** RB Bouwchemie B.V.; zie de contactgegevens bovenaan dit blad.

## Veiligheidsinformatie uit de bron



**Gevaar** · GHS05, GHS07

bevat Portlandcementklinker en vliegstof; Portlandcementklinker.

**H315** Veroorzaakt huidirritatie.

**H318** Veroorzaakt ernstig oogletsel.

**H335** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

**P102** Buiten het bereik van kinderen houden.

**P261** Inademing van stof vermijden.

**P280** Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming dragen.

**P302+P352** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

**P305+P351+P338** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

**P310** Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

**P333+P313** Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

**P304+P340** NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

**P312** Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

**P362+P364** Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

**P501** Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikt afvalinzamelpunt.

**Vervoer.** Geen gevaarlijke goederen volgens de vervoersvoorschriften, zoals vermeld in de bron.

## Bron en toelichting

Bronbestand: TM-Rapidzement 1-2016-11-GHS.doc. De normen, classificaties, productwaarden en veiligheidsinformatie zijn vertaald uit deze aangeleverde versie; deze vertaling actualiseert de bron niet.

**Toelichting van de fabrikant.** Omdat de juiste en succesvolle verwerking buiten de controle van de fabrikant valt en werkomstandigheden op de bouwplaats tot verschillende resultaten kunnen leiden, moeten vooraf eigen proeven worden uitgevoerd. Garantie op de productkwaliteit geldt uitsluitend binnen de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de fabrikant en niet voor gevolgen van onjuiste verwerking. Advies en informatie scheppen geen rechtsverhouding of aanvullende verplichting uit de koopovereenkomst. Verbruiksgegevens zijn gemiddelden; afwijkingen zijn mogelijk. Technische wijzigingen aan producten en verpakkingsmaten en -typen blijven voorbehouden. Neem bij vragen contact op. Volgens de fabrikant vervallen eerdere technische bladen zodra een nieuwe versie verschijnt.