RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 · 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com · www.rbbouwchemie.com
KvK 67445136

HEYEN Rapidzement 8

Snelcement en bindingsversneller

Nederlandse vertaling van het aangeleverde technische productblad. Fabrikant: HEYEN Bauchemie. Bronversie: november 2016.

Productbeschrijving

Basis. Snelbindend cementgebonden materiaal zonder betonagressieve stoffen zoals chloriden en soda, en zonder waterzwellende organische additieven.

Werking. Verkort de afbindtijd van zand-cementmengsels zonder kwaliteitsverlies. Bij onverdund gebruik bedraagt de afbindtijd 8 minuuten.

Toepassing. Waar een zeer korte afbindtijd nodig is: haken en pluggen plaatsen, leuningen monteren, machines verankeren, scheuren dichtzetten en leidingen of afvoeren binnen en buiten afdichten. Zeewaterbestendig; voor renovatie van onder water gelegen zeewaterbouwwerken. Ook als doseerbare versneller voor zand-cementmengsels zoals pleister- en dekvloermortels.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond. Mineraal, schoon, stevig en draagkrachtig; vrij van losse delen, scheidingslagen, bitumen, olie en andere verflagen.

Voorbehandeling. Voorbevochtigen met schoon water.

Verwerking. Spatelen of droog bijmengen. Alleen zoveel aanmaken als binnen de afbindtijd kan worden verwerkt.

Afbindtijd. Einde binding na circa 8 minuuten. Als toevoeging afhankelijk van de dosering.

Verbruik. Afhankelijk van toepassing.

Temperatuur. Vanaf +5 °C.

Gereedschap. Menger en troffel.

Reiniging. Direct na gebruik met water.

Bescherming. Werkhandschoenen, veiligheidsbril en werkkleding.

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde volgens de bron
Vorst en dooizout	Bestand; geschikt voor zeewater
Consistentie	Poeder
Sterkte en afbindtijd	Afhankelijk van toepassing en dosering
Overschilderbaarheid	Na droging
Belastbaarheid	Na afbinden
Krimp	Afhankelijk van toepassing en dosering

Levering en opslag

Verpakking. Emmer van 15 kg.

Houdbaarheid. Twee jaar in gesloten originele verpakking.

Afvalverwerking. Uitgehard als bouwafval.

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 · 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com · www.rbbouwchemie.com
KvK 67445136

Verkrijgbaarheid. RB Bouwchemie B.V.; zie de contactgegevens bovenaan dit blad.

Veiligheidsinformatie uit de bron



Gevaar · GHS05, GHS07

bevat Portlandcementklinker en vliegstof; Portlandcementklinker.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P261 Inademing van stof vermijden.

P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming dragen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikt afvalinzamelpunt.

Vervoer. Geen gevaarlijke goederen volgens de vervoersvoorschriften, zoals vermeld in de bron.

Bron en toelichting

Bronbestand: TM-Rapidzement 8-2016-11-GHS.doc. De normen, classificaties, productwaarden en veiligheidsinformatie zijn vertaald uit deze aangeleverde versie; deze vertaling actualiseert de bron niet.

Toelichting van de fabrikant. Omdat de juiste en succesvolle verwerking buiten de controle van de fabrikant valt en werkomstandigheden op de bouwplaats tot verschillende resultaten kunnen leiden, moeten vooraf eigen proeven worden uitgevoerd. Garantie op de productkwaliteit geldt uitsluitend binnen de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de fabrikant en niet voor gevolgen van onjuiste verwerking. Advies en informatie scheppen geen rechtsverhouding of aanvullende verplichting uit de koopovereenkomst. Verbruiksgegevens zijn gemiddelden; afwijkingen zijn mogelijk. Technische wijzigingen aan producten en verpakkingsmaten en -typen blijven voorbehouden. Neem bij vragen contact op. Volgens de fabrikant vervallen eerdere technische bladen zodra een nieuwe versie verschijnt.