RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 · 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com · www.rbbouwchemie.com
KvK 67445136

HEYEN Sperrmörtel

Waterafstotende kim en reparatiemortel

Nederlandse vertaling van het aangeleverde technische productblad. Fabrikant: HEYEN Bauchemie. Bronversie: juli 2015 (bestandsnaam).

Productbeschrijving

Basis. Kunstharsgemodificeerde gebruiksmortel op cementbasis, waterafstotend.

Werking. Vrijwel krimpvrije binding met zeer goede hechting; na afbinden waterafstotend.

Toepassing. Maken van kimafrondingen bij buitenafdichting, herstellen van gebreken en grindnesten en reparatievoegen in metselwerk.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond. Mineraal, schoon, stevig en draagkrachtig; vrij van losse delen, scheidingslagen, bitumen, olie en andere verflagen.

Voorbehandeling. Grondig voorbevochtigen met schoon water.

Verwerking. Metselen, pleisteren of voegen. Slechts aardvochtig aanmaken.

Mengverhouding. Circa 3 liter per 25 kg; eventueel 1 liter water vervangen door Haftkonzentrat.

Verbruik. Circa 1,8 kg per liter holle ruimte; circa 2,0 kg per strekkende meter kimafronding.

Temperatuur. Vanaf +5 °C.

Aandachtspunten. Ook na voorbevochtigen te snelle droging voorkomen.

Gereedschap. Troffel, pleisterspaan, voegijzer en schuurbord.

Reiniging. Direct na gebruik met water reinigen; later mechanisch.

Bescherming. Werkhandschoenen, veiligheidsbril en werkkleding.

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde volgens de bron
Vorst en dooizout	Bestand; tevens zeewaterbestendig
Consistentie	Poeder
Verwerkingstijd	2 uur
Begin binding	3 uur
Einde binding	4 uur
Beloopbaar	Na 1 dag
Belastbaar	Na 1 dag; in een buitenafdichtingssysteem na 4 uur met afdichtingsslurry te overlagen
Druksterkte	Circa 60 N/mm² na 28 dagen
Overschilderbaar	Na 4 uur
Krimp na 90 dagen	Circa 0,06 %

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 · 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com · www.rbbouwchemie.com
KvK 67445136

Levering en opslag

Verpakking. Zak van 25 kg; 40 zakken per pallet.

Houdbaarheid. Twee jaar bij droge opslag in gesloten originele verpakking; niet vorstgevoelig.

Afvalverwerking. Uitgehard als bouwafval.

Verkrijgbaarheid. RB Bouwchemie B.V.; zie de contactgegevens bovenaan dit blad.

Veiligheidsinformatie uit de bron



Gevaar · GHS05, GHS07

bevat Portlandcementklinker en vliegstof; Portlandcementklinker.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P261 Inademing van stof vermijden.

P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming dragen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikt afvalinzamelpunt.

Vervoer. Geen gevaarlijke goederen volgens de vervoersvoorschriften, zoals vermeld in de bron.

Bron en toelichting

Bronbestand: TM-Sperrmörtel-2015-07-GHS.doc. De normen, classificaties, productwaarden en veiligheidsinformatie zijn vertaald uit deze aangeleverde versie; deze vertaling actualiseert de bron niet.

Toelichting van de fabrikant. Omdat de juiste en succesvolle verwerking buiten de controle van de fabrikant valt en werkomstandigheden op de bouwplaats tot verschillende resultaten kunnen leiden, moeten vooraf eigen proeven worden uitgevoerd. Garantie op de productkwaliteit geldt uitsluitend binnen de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de fabrikant en niet voor gevolgen van onjuiste verwerking. Advies en informatie scheppen geen rechtsverhouding of aanvullende verplichting uit de koopovereenkomst. Verbruiksgegevens zijn gemiddelden; afwijkingen zijn mogelijk. Technische wijzigingen aan producten en verpakkingsmaten en -typen blijven voorbehouden. Neem bij vragen contact op. Volgens de fabrikant vervallen eerdere technische bladen zodra een nieuwe versie verschijnt.