RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 · 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com · www.rbbouwchemie.com
KvK 67445136

HEYEN Spezial Schlämme 1

Snelhardende slurry voor het Spezial afdichtingssysteem

Nederlandse vertaling van het aangeleverde technische productblad. Fabrikant: HEYEN Bauchemie. Bronversie: november 2015.

Productbeschrijving

Basis. Speciaalcement met anorganische additieven.

Werking. Snelhardend bind- en afdichtingsmiddel, afgestemd op het Spezial-System, met zeer goede hechting.

Toepassing. Onderdeel van het Spezial-System voor binnenafdichting van minerale, draagkrachtige en gipsvrije bouwdelen in woningbouw, industrie en speciale bouw.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond. Mineraal, schoon, stevig en draagkrachtig; vrij van losse delen, scheidingslagen, bitumen, olie en andere verflagen. Vrij van grote poriën en scheuren. Constructiebewegingen moeten beëindigd zijn.

Voorbehandeling. Voorbevochtigen met schoon water; zo nodig Antisulfat gebruiken.

Verwerking. Over het volledige oppervlak uitstrijken; grote oppervlakken in deelvlakken behandelen.

Mengverhouding. Circa 2,5 gewichtsdelen Spezial-Schlämme 1 op circa 1 gewichtsdeel schoon water.

Verbruik. Circa 1,5 kg/m² bij drie lagen binnen het systeem.

Systeemopbouw. Tussen de eerste en tweede slurrylaag worden Wasserstop 2 en Spezial-Flüssig 3 verwerkt.

Temperatuur. Vanaf +5 °C.

Gereedschap. Blokkwast.

Reiniging. Direct na gebruik met water reinigen; later mechanisch.

Bescherming. Werkhandschoenen, veiligheidsbril en werkkleding.

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde volgens de bron
Vorst en dooizout	Bestand
Consistentie	Poeder
Elektrische geleidbaarheid	Niet aanwezig volgens bron
Einde binding	Na 10 tot 30 minuten
Beloopbaar	Na 1 dag
Belastbaar	Na 3 dagen
Druksterkte na chemische uitharding	Circa 35 N/mm²
Overschilderbaarheid	Na droging zonder beperking

Levering en opslag

Verpakking. Emmers van 5 en 15 kg; tevens in HEYEN Wasserstop-Set.

Houdbaarheid. Twee jaar bij droge opslag in gesloten originele verpakking.

Afvalverwerking. Uitgehard als bouwafval. Volledig geleegde verpakking via INTERSEROH (fabrikantnummer 111853), zoals vermeld in de bron.

Verkrijgbaarheid. RB Bouwchemie B.V.; zie de contactgegevens bovenaan dit blad.

Veiligheidsinformatie uit de bron



Gevaar · GHS05, GHS07

bevat Portlandcementklinker en vliegstof; Portlandcementklinker.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P261 Inademing van stof vermijden.

P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming dragen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikt afvalinzamelpunt.

Vervoer. Geen gevaarlijke goederen volgens de vervoersvoorschriften, zoals vermeld in de bron.

Bron en toelichting

Bronbestand: TM-Spezial-Schlämme 1-2015-11-GHS.doc. De normen, classificaties, productwaarden en veiligheidsinformatie zijn vertaald uit deze aangeleverde versie; deze vertaling actualiseert de bron niet.

Toelichting van de fabrikant. Omdat de juiste en succesvolle verwerking buiten de controle van de fabrikant valt en werkomstandigheden op de bouwplaats tot verschillende resultaten kunnen leiden, moeten vooraf eigen proeven worden uitgevoerd. Garantie op de productkwaliteit geldt uitsluitend binnen de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de fabrikant en niet voor gevolgen van onjuiste verwerking. Advies en informatie scheppen geen rechtsverhouding of aanvullende verplichting uit de koopovereenkomst. Verbruiksgegevens zijn gemiddelden; afwijkingen zijn mogelijk. Technische wijzigingen aan producten en verpakkingsmaten en -typen blijven voorbehouden. Neem bij vragen contact op. Volgens de fabrikant vervallen eerdere technische bladen zodra een nieuwe versie verschijnt.