RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com

PRIMERS - VERVEN - HARSEN

PROCLEAN





PRODUCTBESCHRIJVING

PROCLEAN is een desinfecterende behandeling op basis van additieven in waterdispersie. Het neutraliseert en beschermt binnen- en buitenoppervlakken die zijn verontreinigd met schimmels en algen.

TOEPASSINGEN

Bereiding van minerale of synthetische oppervlakken voor het aanbrengen van CP0, CP1, PAINT AIR en PAINT PROTECTION, X- LIME en FIBROeRASO of egaliserende producten en verven in het algemeen, zowel om verslechtering veroorzaakt door schimmel en algen te voorkomen als te verwijderen.
Bijzonder geschikt voor:
• Noordwaarts gerichte gevels
• Buiten- of binnenwandoppervlakken met cement- of kalkpleister, licht pleisterwerk, zowel nieuw als oud
• Oppervlakten met synthetische afwerkingen, kwartscoatings of plastic verven
• Oppervlakten beschadigd door condensatie, zoals badkamers, keukens, kelders en onder de trap
• Dekvloeren of vloeren beïnvloed door schimmels, voor waterdicht maken
• Betonoppervlakken

VOORDELEN

• Het ontsmet verontreinigde oppervlakken
• Het vereist geen verdunning met water
• Niet filmvormend

• Kan worden aangebracht in gesloten en slecht geventileerde omgevingen omdat het oplosmiddelvrij is
• Het hoeft niet te worden gewassen na behandeling

VOLTECO
THE WATERPROOF TECHNOLOGY

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com

VOORBEREIDING EN VERWERKING

Voorbereiding van de ondergrond

Hoge druk reinigt de oppervlakken die door schimmels worden aangetast, verwijdert ook sporen van olie of vet, en wacht tot ze droog zijn.

Sluit alle scheuren en reparatie beschadigde onderdelen.

De te behandelen oppervlakken of eventuele met reparatiemortels behandelde pleisters moeten het uithardingsproces voltooien, perfect schoon, samenhangend en droog.

Voorbereiding van het product

PROCLEAN is klaar voor gebruik, vereist geen verdunning met water.

Verwerking

Meng het product vóór gebruik en breng het gelijkmatig aan, totdat het niet meer wordt geabsorbeerd, in een enkele coating, met behulp van een borstel, roller of spuitpistool.

PROCLEAN vereist geen verdere wasbehandelingen voor verwijdering, omdat het compatibel is met Volteco bereidings- en afwerkingsproducten.

Voor indoor toepassing waar het niet mogelijk is geweest om preventief druk te wassen om schimmels afzettingen te verwijderen, wacht tot de eerste laag van PROCLEAN te drogen, verwijder het met krachtige borstelen en breng vervolgens een andere laag PROCLEAN.

Overtoepassing

Wacht 2-3 uren voordat u PROFIX (zie bijbehorende productblad) of een andere coating erop gaat toepassen.





RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com





Referenties beschikbaar op www.volteco.com

VERBRUIK EN OPBRENGST

0.15 l/m² verbruik kan variëren afhankelijk van de porositeit en absorptie van het oppervlak.

VERPAKKING EN OPSLAG

5 l of 20 l tanks.

Het product moet op een droge plaats worden bewaard zonder dat het wordt blootgesteld aan vorst en hitte (maximale temperatuur: 40°C) of directe blootstelling aan de zon voordat het wordt aangebracht.

Bewaartijd 12 maanden.

WAARSCHUWINGEN - BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Breng het product niet aan op natte oppervlakken.

Breng het product niet aan op volledig niet-absorberende oppervlakken (bv. metaal, keramiek, bestaande waterdichte lagen).

Bescherm het tegen regen gedurende ten minste 12 uren.

Penselen, rollen of spuitgereedschap (airless) moeten met water worden gereinigd voordat het product droogt.

De gegevens voor voorbereiding en verwerking gelden bij normale omgevingsomstandigheden (temperatuur +20°C; relatieve luchtvochtigheid 60%).

FYSISCHE EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarden
Uiterlijk	Witachtige vloeistof
Specifiek gewicht	1.1 kg/l
Viscositeit (+20°C occidiostatica 2-100 tpm)	20 mPa x s

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com

Werktijd bij +20°C	30’
Toepassingstemperatuur	+5°C +30°C

VIDEO’S EN AANVULLENDE INFORMATIE

Veiligheidsinformatiebladen	Prestatieverklaring	Bestekteksten	diagrammen en	Technisch	DOP's
Veiligheidsinformatieblad	Prestatieverklaring	Bestekteksten	Technische tekeningen en BIM	EPD-verklaring	YouTube-video

VEILIGHEID

Raadpleeg het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

AUTEURSRECHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Alle rechten voorbehouden.
De informatie, afbeeldingen en teksten in dit document zijn uitsluitend eigendom van Volteco S.p.A.
Deze kunnen op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De actuele versies van dit document en andere documentatie (bestekteksten, brochures en overige documenten) zijn beschikbaar op www.volteco.com.
Vertalingen kunnen technische en taalkundige onnauwkeurigheden bevatten.

JURIDISCHE OPMERKINGEN

Opmerking voor de koper/verwerker: Dit door Volteco S.p.A. opgestelde document dient als ondersteuning en leidraad voor de koper/verwerker.
Het houdt geen rekening met de bijzonderheden van elke afzonderlijke uitvoeringssituatie, waarvoor Volteco S.p.A. geen aansprakelijkheid aanvaardt.
Dit wijzigt of verruimt de verplichtingen van Volteco S.p.A. niet.
Het document kan worden gewijzigd. De verwerker moet daarom vóór iedere toepassing de actuele informatie op www.volteco.com raadplegen.
De bovenstaande toelichtingen gelden ook voor de technische en commerciële informatie die het verkoopnetwerk vóór en na de verkoop verstrekt.