RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com

PRIMERS - VERVEN - HARSEN

PROFIX 20





PRODUCTBESCHRIJVING

PROFIX 20 is een grondering op basis van een mengsel van polysiloxaan en acrylmicro-emulsies. Het fixeert de ondergrond en maakt de zuiging gelijkmatig.

TOEPASSINGEN

Voorbereiden van minerale ondergronden, met name op cement gebaseerde oppervlakken (b.v. beton, cementmortel en pleisterwerk) alvorens egalisatieverbindingen, coatings of afwerkingen in het algemeen toe te passen.

VOORDELEN

• Versterken van het oppervlak, voorkomen van de vorming van een oppervlakkige film
• Verwijdert stof van minerale oppervlakken
• Verhoogt de hechting van egalisatieverbindingen, coatings of afwerkingen in het algemeen
• Kan worden aangebracht in gesloten en slecht geventileerde omgevingen omdat het reukloos en oplosmiddelvrij is
• Het past de oppervlakteabsorptie aan, waardoor de volgende toepassingen mogelijk worden

VOORBEREIDING EN VERWERKING

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com

Voorbereiding van de ondergrond

De te behandelen oppervlakken of eventuele met reparatiemortels behandelde pleisters moeten het uithardingsproces voltooien, perfect schoon, samenhangend en droog.

Verwijder alle sporen van olie of vet en losse delen van het oppervlak.

Sluit alle scheuren en reparatie beschadigde onderdelen.

Hogedrukreinig de door schimmels aangetaste oppervlakken en breng bij droog gebruik de PROCLEAN-desinfecterende behandeling (zie gerelateerde productblad) aan, waarna het nodig is om 2-3 uren te wachten voordat u PROFIX 20 aanbrengt.

Voorbereiding van het product

PROFIX 20 is klaar voor gebruik, het vereist geen verdunning met water.

Verwerking

Meng het product vóór gebruik en breng het gelijkmatig aan, totdat het niet meer wordt geabsorbeerd, in een enkele coating, met behulp van een borstel, roller of spuitpistool.

Overtoepassing

Wacht op de volledige absorptie van PROFIX 20 voordat u eventuele nivelleringsverbindingen en afwerkingen toepast.









Referenties beschikbaar op www.volteco.com

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com

VERBRUIK EN OPBRENGST

0.2÷0.3 l/m² afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

VERPAKKING EN OPSLAG

5 l tank.

Het product moet op een droge plaats worden bewaard zonder dat het wordt blootgesteld aan vorst en hitte (maximale temperatuur: 40°C) of directe blootstelling aan de zon voordat het wordt aangebracht.

Bewaartijd 12 maanden.

WAARSCHUWINGEN - BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Breng het product niet aan op natte oppervlakken.

Het product niet aanbrengen op niet-absorberende oppervlakken.

Breng het product niet aan op verse en potentieel alkalische oppervlakken.

Bescherm tegen de regen totdat de absorptie is voltooid.

Penselen, rollen of spuitgereedschap (airless) moeten met water worden gereinigd voordat het product droogt.

De gegevens voor voorbereiding en verwerking gelden bij normale omgevingsomstandigheden (temperatuur +20°C; relatieve luchtvochtigheid 60%).

FYSISCHE EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarden
Uiterlijk	Witachtige vloeistof
Specifiek gewicht	1 kg/l
Viscositeit (+20°C occidiostatica 2-100 tpm)	20 mPa x s
Werktijd bij +20°C	30’
Droog residu	ca. 10%
Toepassingstemperatuur	+5°C +30°C

VIDEO’S EN AANVULLENDE INFORMATIE

Veiligheidsinformatiebladen	Prestatieverklaring	Bestekteksten	diagrammen en	Technisch	DOP's
Veiligheidsinformatieblad	Prestatieverklaring	Bestekteksten	Technische tekeningen en BIM	EPD-verklaring	YouTube-video

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com

VEILIGHEID

Raadpleeg het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

AUTEURSRECHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Alle rechten voorbehouden.
De informatie, afbeeldingen en teksten in dit document zijn uitsluitend eigendom van Volteco S.p.A.
Deze kunnen op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De actuele versies van dit document en andere documentatie (bestekteksten, brochures en overige documenten) zijn beschikbaar op www.volteco.com.
Vertalingen kunnen technische en taalkundige onnauwkeurigheden bevatten.

JURIDISCHE OPMERKINGEN

Opmerking voor de koper/verwerker: Dit door Volteco S.p.A. opgestelde document dient als ondersteuning en leidraad voor de koper/verwerker.
Het houdt geen rekening met de bijzonderheden van elke afzonderlijke uitvoeringssituatie, waarvoor Volteco S.p.A. geen aansprakelijkheid aanvaardt.
Dit wijzigt of verruimt de verplichtingen van Volteco S.p.A. niet.
Het document kan worden gewijzigd. De verwerker moet daarom vóór iedere toepassing de actuele informatie op www.volteco.com raadplegen.
De bovenstaande toelichtingen gelden ook voor de technische en commerciële informatie die het verkoopnetwerk vóór en na de verkoop verstrekt.