RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com

REPARATIEMORTELS

SANOFER





CE
UNI EN 1504-7

ISO 45001 - ISO 9001 - ISO 14001
COMPANY CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

PRODUCTBESCHRIJVING

SANOFER is een op cement gebaseerde beschermende coating specifiek voor het beschermen van wapeningsstaven.

TOEPASSINGEN

- Beschadigde wapening staven in beschadigd beton

VOORDELEN

- Ook effectief op roest-gecorrodeerde staven
- Uitstekende grip voor toekomstige reparatie mortels
- Eenvoudige en snelle toepassing
- Gebruik direct op blootgestelde stalen staven

VOORBEREIDING EN VERWERKING

De gegevens voor voorbereiding en verwerking gelden bij normale omgevingsomstandigheden (temperatuur +20°C; relatieve luchtvochtigheid 60%).

Voorbereiding van de ondergrond

SANOFER is in staat om bescherming te garanderen, zelfs bij toepassing op roestige staven; roest die niet perfect aan de staaf vastzit moet vooraf met grondige borstelen worden verwijderd.

VOLTECO
THE WATERPROOF TECHNOLOGY

Voorbereiding en toepassing van het mengsel

SANOFER is klaar voor gebruik; mengwater moet als volgt worden toegevoegd:

• Giet het mengwater in de pot (0.25 l per zak equivalent aan 25% in gewicht)

• Voeg SANOFER langzaam toe terwijl de verfmixer op gemiddelde snelheid aanstaat

• Meng gedurende ongeveer 2 minuten, totdat het mengsel volledig glad is

• SANOFER aanbrengen met een medium borstel

Ideale beschermende dikte is 200-300 micron.









Referenties beschikbaar op www.volteco.com

VERBRUIK EN OPBRENGST

30 g/m (voor Ø 8 mm verbeterde hechtstangen met 2 lagen van 200 micron elk)

60 g/m (voor Ø16 mm verbeterde hechtstangen met 2 lagen van 200 micron elk)

VERPAKKING EN OPSLAG

SANOFER is verpakt in 1 kg emmers.

Het product moet op een droge plaats worden bewaard zonder dat het wordt blootgesteld aan vorst en hitte.

SANOFER in de originele verpakking heeft een houdbaarheid van 18 maanden

RB Bouwchemie B.V.
Slot 10 | 7608 ND Almelo
Tel. +31 (0)6 402 102 63
info@rbbouwchemie.com | www.rbbouwchemie.com

WAARSCHUWINGEN - BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Het product moet binnen 20 minuten na het mengen worden gebruikt.

Breng het product niet aan bij temperaturen onder +5°C.

Voeg geen water toe om de verwerkingstijdsduur te verlengen.

FYSISCHE EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarden
Uiterlijk	grijs poeder
Werktijd bij +20°C	20’
Specifiek gewicht	> 1.6 kg/l

Kenmerk	Testmethode	Prestatievereisten UNI EN 1504-7	Gecertificeerde prestaties (**)
Corrosiebescherming	UNI EN 15183	Geen corrosie	Voldoet aan de eis
Afschuining van de hechting	UNI EN 15184	≥ 80% van de waarde van de blootgestelde balk	Voldoet aan de eis

De vermelde gegevens zijn verkregen in het laboratorium bij +20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid.

VIDEO’S EN AANVULLENDE INFORMATIE

Veiligheidsinformatieblad	Prestatieverklaring	Bestekteksten	Technische tekeningen en BIM	EPD-verklaring	YouTube-video

VEILIGHEID

Raadpleeg het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

CE 1381

VOLTECO S.p.a Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)

10 0013-CPR-2017/04/05 EN 1504-7:2007 1381-CPR-1160 SANOFER Bescherming tegen de corrosie van de wapening Barrier type coating

Corrosiebescherming: Specification compliant Shear adhesion Specification compliant Toxic substance release: Compliant with point 5.3 Glass liquid transition temperatuur: NPD

AUTEURSRECHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Alle rechten voorbehouden.
De informatie, afbeeldingen en teksten in dit document zijn uitsluitend eigendom van Volteco S.p.A.
Deze kunnen op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De actuele versies van dit document en andere documentatie (bestekteksten, brochures en overige documenten) zijn beschikbaar op www.volteco.com.
Vertalingen kunnen technische en taalkundige onnauwkeurigheden bevatten.

JURIDISCHE OPMERKINGEN

Opmerking voor de koper/verwerker: Dit door Volteco S.p.A. opgestelde document dient als ondersteuning en leidraad voor de koper/verwerker.
Het houdt geen rekening met de bijzonderheden van elke afzonderlijke uitvoeringssituatie, waarvoor Volteco S.p.A. geen aansprakelijkheid aanvaardt.
Dit wijzigt of verruimt de verplichtingen van Volteco S.p.A. niet.
Het document kan worden gewijzigd. De verwerker moet daarom vóór iedere toepassing de actuele informatie op www.volteco.com raadplegen.
De bovenstaande toelichtingen gelden ook voor de technische en commerciële informatie die het verkoopnetwerk vóór en na de verkoop verstrekt.